

## ELEMENTAL PAVIORS

### Applications

- Revêtement de sol extérieur
- Allées de jardin
- Allées d'accès



### Propriétés

- Pierre calcaire dolomitique
- Finition surface : rugueuse et érodée
- Bords légèrement tambourinés
- Nos caisses sont livrées avec des écarteurs afin de garantir des joints uniformes et une pose rapide.
- Calibré jusqu'à 40 mm
- Souvent, la couleur de la pierre s'éclaircit sous l'influence des conditions de temps.
- Des variations de couleurs sont caractéristiques pour la pierre naturelle. Grâce à ce caractère unique de la pierre naturelle, les variations de couleur contribuent à l'effet esthétique du projet en entier.
- Fairstone®<sup>1</sup>
- Homologation CE

### Couleurs

**Charcoal**



**Gris Bleuté**



**Sun**



Remarque : les couleurs et textures des produits sur les photos peuvent être légèrement différentes des couleurs et textures réelles.

---

<sup>1</sup> Fairstone® est le label de qualité éthique de Marshalls. Les produits Fairstone sont extraits et produits selon des accords et valeurs éthiques clairs que Marshalls soutient entièrement et activement. Ces accords se basent sur le code de base du commerce éthique et sur le pacte global des Nations Unies. Ainsi, Marshalls est membre de l'Ethical Trading Initiative (ETI). Avec d'autres entreprises, nous nous sommes réunis pour établir un code visant à protéger les droits civils des ouvriers et à s'opposer au travail des enfants.

**Information produit**

www.marshalls.be  
 www.marshalls.fr

**ELEMENTAL PAVIORS**

**Dimensions disponibles**

**Pavés**

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Nombre	Couleurs
Paquets multi-formats en 3 longueurs différentes :				
240	160	40	130	toutes
160	160	40	180	
160	120	40	30	



**Bordures**

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Couleurs
1000	50	150	Charcoal, Gris bleuté



Les produits Elemental Paviers sont livrés dans des caisses perdues.

## ELEMENTAL PAVIORS

### Pose

#### 1. Préparation

- Vérifier dès la réception que les matériaux ne sont pas endommagés. Les remarques doivent être introduites par écrit avant la pose et dans les trente jours, avec présentation du label.
- Aucune plainte relative à des vices apparents ne sera acceptée après la pose.
- Afin d'obtenir une apparence homogène et naturelle, il est recommandé de bien mélanger les pierres avant leur pose.
- Stocker les pierres dans un endroit sec avant leur pose.
- En cas de pose interrompue, protéger les pierres contre la pluie et le gel.

#### 2. Fondation

- Creuser un coffre à une profondeur d'environ 50 cm.
- Prévoir là-dessus une sous-fondation de 30 cm composée de débris de pierre. Compacter la sous-fondation avec une plaque vibrante sans tablier en caoutchouc, après l'application de chaque couche de 10 cm.
- Garantir un bon écoulement des eaux en inclinant le niveau de 1 à 2 cm par mètre courant.
- Appliquer sur les débris de pierre une fondation de 15 à 20 cm en sable stabilisé (composé de 150 à 200 kg de ciment par m<sup>3</sup>). Installer les bordures.
- Ensuite, compacter avec une plaque vibrante pour obtenir une couche bien nivelée.
- Nivelée, la fondation est inclinée de 1 à 2 cm par mètre courant afin d'obtenir un bon écoulement de l'eau.
- Au-dessus de la fondation, appliquer une couche de pose de 4 cm en mortier, sans la compacter. Le mortier doit contenir une colle ou un adhésif afin d'assurer une bonne adhérence. Cette couche de mortier accueillera les règles de maçon. Celles-ci sont positionnées au-dessous du pavage.
- La couche de pose est ensuite nivelée à l'aide d'une règle. Faites glisser la règle en zigzaguant sur les règles de maçon. Si la surface est large, vous devrez répéter cette opération à plusieurs reprises, en fonction de la longueur de la règle.
- La couche de pose est plane et inclinée de 1 à 2 cm par mètre courant afin d'obtenir un bon écoulement de l'eau.

#### 3. Pose

- Poser les pavés sur le mortier et taper doucement dessus avec un marteau en caoutchouc.
- Rassurer une répartition homogène du mortier en sous-face des dalles pour éviter le décollement à cause du gel.
- Prévoir un joint minimal de 4 mm. Utiliser les écarteurs fournis dans les angles inférieurs de chaque dalle pour obtenir des joints uniformes.
- Si la surface fait plus de 35 m<sup>2</sup> ou si la longueur dépasse les 5 mètres linéaires (avec exposition au soleil) ou les 8 mètres linéaires (sans exposition au soleil), prévoir un joint de dilatation jusqu'à la sous-fondation (perpendiculairement par rapport à la couche de sable et au mortier de pose).
- Un joint de dilatation est également prévu à la jonction avec la façade. Ce joint est un joint de mouvement élastique et étanche (mastic ou profil).
- Le pavage est posé avec une inclinaison d'au moins 1,5 cm par mètre de largeur afin d'éviter la stagnation d'eau. Le dallage doit descendre en s'éloignant de la façade.
- Les pavés doivent être positionnées en dessous du niveau de l'isolation contre l'humidité des murs.

## ELEMENTAL PAVIORS

### 4. Joints

- Nos caisses sont livrées avec des écarteurs afin de garantir des joints uniformes et une pose rapide.
- Remplir les joints de sable blanc.

### 5. Compactage

- Pour le compactage, utilisez toujours une plaque vibrante dotée d'un tablier en caoutchouc d'une couleur claire afin de ne pas endommager la surface des pierres.
- Compacter les pierres au moins trois fois dans plusieurs directions.
- Après le compactage, regarnir les joints jusqu'à refus.








Les plaintes dues au non-respect de cette consigne ne seront pas acceptées.

## Entretien

- **Premier nettoyage**  
Nettoyer le dallage avec une quantité minimale d'eau pure afin d'enlever la poussière et d'autres impuretés immédiatement après la pose.  
Environ une semaine après le jointoiment du dallage, un deuxième nettoyage intensif peut être réalisé avec un produit adapté (ex. Lithofin MN Multi-Nettoyant). N'utiliser en aucun cas un produit de nettoyage acide.
- **Premier entretien**  
Les premiers mois, nettoyer le sol avec de l'eau pure uniquement en passant avec une serpillière légèrement humide sur les endroits qui doivent encore sécher.
- **Entretien régulier**  
Lorsque les dalles sont bien sèches, elles peuvent être nettoyées avec un savon neutre dissous dans de l'eau chaude ou avec un produit de nettoyage adapté à la pierre naturelle et qui ne bouche pas les pores de la pierre, afin de garantir la perméabilité (ex. Lithofin Wash&Clean ou Multi-Nettoyant en cas de saletés tenaces).
- **Attention** : utiliser toujours des produits de la même marque!

## ELEMENTAL PAVIORS

### Spécificités techniques Charcoal








	Spécificité	Norme	Valeur
	Type :		Pierre calcaire
	Provenance :		Inde
	Couleur :		gris foncé
	Masse volumique apparente (moyenne) :	EN 1936:2006	2704 kg/m <sup>3</sup>
	Tolérance longueur et largeur :		± 2 mm
	Pour dimensions > 700 mm :		± 3 mm
	Tolérance épaisseur :		10 %
	Absorption d'eau (maximum) :	EN 13755:2008	0,18 %
	Résistance au gel (après 56 cycles de gel-dégel) :	EN 12371:2010	Résistant 33,3 Mpa
	Résistance au glissement et au dérapage (surface humide, moyenne) :	EN 1341:2001 Annex D	65
	Résistance à la pression (minimum) :	EN 1926:2006	97 Mpa
	Résistance à la flexion (moyenne) :	EN 12058:2015	37,6 Mpa
	Résistance à l'abrasion (moyenne) :	EN 1341:2013	17,5 mm
	Porosité (moyenne) :	EN 1936:2006	0,2 %

## Information produit

www.marshalls.be  
 www.marshalls.fr

## ELEMENTAL PAVIORS

### Spécificités techniques Gris bleuté et Sun

	Spécificité	Norme	Valeur
	Type :		Pierre calcaire
	Provenance :		Inde
	Couleur :		Gris clair / beige et jaune
	Masse volumique apparente (moyenne) :	EN 1936:2006	2700 kg/m <sup>3</sup>
	Tolérance longueur et largeur :		± 2 mm
	Pour dimensions > 700 mm :		± 3 mm
	Tolérance épaisseur :		10 %
	Absorption d'eau (maximum) :	EN 13755:2008	0,1 %
	Résistance au gel (après 56 cycli de gel-dégel) :	EN 12371:2010	Résistant 22,1 Mpa
	Résistance au glissement et au dérapage (moyenne, surface adouci et antiqué) :	EN 1341:2001 Annex D	16 (mouillé) 35 (sec)
	Résistance à la pression (minimum) :	EN 1926:2006	101 Mpa
	Résistance à la flexion (moyenne) :	EN 12058:2015	25,3 Mpa
	Résistance à l'abrasion (moyenne) :	EN 1341:2013	18,5 mm
	Porosité (moyenne) :	EN 1936:2006	0,20 %

### Amélioration des produits

Nous renouvelons et améliorons sans cesse nos produits et nous nous réservons dès lors le droit de modifier leurs spécifications et conception sans notification préalable.

La dernière mise à jour se trouve toujours sur notre site internet [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be) ou [www.marshalls.fr](http://www.marshalls.fr).