

## GLACIER

### Spécificités techniques

Spécificité	Norme	Valeur
Type :		Granite
Provenance :		Chine
Couleur :		fond blanc avec grains gris et noirs 
Masse volumique apparente :	EN 1936:2006	2629 kg/m <sup>3</sup> (moyenne)
 Tolérance :		± 2 mm (longueur et largeur) ± 3 mm (pour dimensions > 700 mm) 10 % (épaisseur)
 Absorption d'eau :	EN 13755:2008	0,38 % (maximum)
 Résistance au gel :	EN 12371:2010	12,8 Mpa (après 56 cycli de gel-dégel)
 Résistance au glissement et au dérapage :	EN 1341:2001 Annex D	70 (surface humide)
 Résistance à la pression :	EN 1926:2006	173 Mpa (minimum)
 Résistance à la traction par flexion sous charge concentrée :	EN 12372:2006	13,05 Mpa (minimum)
Porosité :	EN 1936:2006	1,1 % (moyenne)