

STAKO PIERRES D'EMPILAGE

Applications

- Petits murs de soutènement
- Parterres rehaussés
- Palissades
- Jardins d'herbes
- Escaliers

Propriétés

- Apparence contemporain et épuré
- Empilage facile
- Posé dans un bel opus en bande
- Résistant au gel

Couleurs



artis



eburon



Remarque : les couleurs et textures des produits sur les photos peuvent être légèrement différentes des couleurs et textures réelles.

Dimensions disponibles

hauteur (mm)	largeur (mm)	longueur (mm)	kg / pièce
150	150	600	29,11

Tous les paquets sont livrés sur des palettes perdues.

STAKO PIERRES D'EMPILAGE

Pose

1. Préparation

- Vérifiez dès la réception que les matériaux ne sont pas endommagés. Aucune plainte relative à des vices apparents ne sera acceptée après la pose.
- Afin d'éviter les différences de couleur et/ou d'obtenir une belle nuance, les pierres d'au moins trois palettes doivent être empilées verticalement et mélangées.
- Stockez les pierres dans un endroit sec avant leur pose.
- En cas de pose interrompue, protégez les pierres contre la pluie et le gel.

2. Pose

- Pour les petits murs empilés, une fondation en gravillons suffit la plupart du temps. Sinon, il convient de prévoir une fondation en béton d'au moins 30 cm de profondeur et d'une largeur de deux fois la largeur du mur.
- Posez toujours une membrane de protection ou d'étanchéité entre le mur de soutènement et la couche de gravier afin d'éviter que l'eau provenant de la pente ou du tassement de terre ne pénètre dans le mur et ne décolore la partie frontale en raison d'une humidité trop importante.

Les plaintes dues au non-respect de cette consigne ne seront pas acceptées.

Entretien

- Pour conserver leur beauté, il suffit de brosser vos bacs à fleur régulièrement ou de les nettoyer à la lance.
- N'utilisez jamais d'eau de javel, de solvants ou de produits de nettoyage acides.
- Ne nettoyez jamais à haute pression : cela rend la surface rugueuse, ce qui permet aux saletés de mieux s'y accrocher.
- N'épandez pas de sel et n'utilisez pas de produits contenant du chlore à proximité de ou sur les pierres.
- **Efflorescence calcaire**
L'efflorescence peut se produire dans tous les nouveaux produits en béton. Elle se manifeste sous forme de taches blanches et/ou d'une décoloration apparente et/ou de taches dégoulinantes. En général, cette efflorescence diminuera avec le temps et n'affecte nullement la qualité du produit à long terme. Marshalls ne peut être tenu responsable des phénomènes susmentionnés. L'efflorescence calcaire n'est pas acceptée comme plainte.
- **Attaque atmosphérique**
Les conditions météorologiques et géographiques peuvent de temps en temps causer des variations de coloris. Ceci diminuera au fil du temps et n'affectera pas la qualité à long terme.

Spécificités techniques

Norme européenne: EN13198

Amélioration des produits

Nous renouvelons et améliorons sans cesse nos produits et nous nous réservons dès lors le droit de modifier leurs spécifications et conception sans notification préalable.

La dernière mise à jour se trouve toujours sur notre site Internet www.marshalls.be ou www.marshalls.fr.