

TIMBERSTONE

Applications

- Conçu pour toutes les applications piétonnières extérieures
- Parterres
- Bacs à fleurs
- Bordures de jardins et de terrasses
- Allées de jardin
- Murs de soutènement

Propriétés

- Pierres reconstituées avec aspect de véritable bois usé
- Résistant au gel mais pas aux sels de déneigement

Couleurs

Coppice Brown



Driftwood



Remarque : les couleurs et textures des produits sur les photos peuvent être légèrement différentes des couleurs et textures réelles.

TIMBERSTONE

Dimensions disponibles

type	longueur (mm)	largeur (mm)	épaisseur (mm)	couleurs
planche	900	225	50	tous
	675	225	50	tous
pavé	225	225	50	tous
pas japonais	300 – 450 ø		50	tous



type	longueur (mm)	largeur (mm)	hauteur (mm)	couleurs
poteau intermédiaire*	150	150	650	tous
poteau d'angle*	150	150	650	tous



* Finition de 3 côtés. Profondeur des fentes dans lesquelles les planches sont posées : 5,5 – 6 cm.

Les dimensions sont les joints inclus.
 Livré dans des paquets sans palettes.

TIMBERSTONE

Pose

1. Préparation

- Vérifiez dès la réception que les matériaux ne sont pas endommagés. Aucune plainte relative à des vices apparents ne sera acceptée après la pose.
- Afin d'éviter les différences de couleur et/ou d'obtenir une belle nuance, les pierres d'au moins trois palettes doivent être empilées verticalement et mélangées.
- Stockez les pierres dans un endroit sec avant leur pose.
- En cas de pose interrompue, protégez les pierres contre la pluie et le gel.

2. Pose

- Veillez à ce que la sous-fondation (sol) et la fondation aient une portance suffisante (ciment-sable, béton maigre, débris concassés ou gravillons).
- Les dalles sont posées sur du mortier.
- Large de 8 à 15 mm, le joint peut être rempli de mortier avec un fer à rejointoyer.
- Les dalles ne se touchent jamais.

Les plaintes dues au non-respect de cette consigne ne seront pas acceptées.

Entretien







- N'épandre pas de sel de déneigement.
- N'utiliser pas de produits contenant du chlore à proximité de ou sur les dalles.
- Pour conserver leur beauté, il suffit de brosser vos pierres régulièrement ou de les nettoyer à la lance.
- Enlever les dépôts verts à l'aide d'une brosse et de l'eau claire ou frotter avec du sable blanc.
- Nettoyage à fond à l'aide d'un détergent universel pour carrelages et pavés.
- Ne jamais utiliser d'eau de javel, de solvants ou de produits de nettoyage acides.
- Ne jamais nettoyer à haute pression : cela rend la surface rugueuse, ce qui permet aux saletés de mieux s'y accrocher.
- **Efflorescence calcaire**
L'efflorescence peut se produire dans tous les nouveaux produits en béton. Elle se manifeste sous forme de taches blanches et/ou d'une décoloration apparente et/ou de taches décolorantes. En général, cette efflorescence diminuera avec le temps et n'affecte nullement la qualité du produit à long terme. Marshalls ne peut être tenu responsable des phénomènes susmentionnés. L'efflorescence calcaire n'est pas acceptée comme plainte.
- **Attaque atmosphérique**
Les conditions météorologiques et géographiques peuvent de temps en temps causer des variations de coloris. Ceci diminuera au fil du temps et n'affectera pas la qualité à long terme.

Information produit

www.marshalls.be
 www.marshalls.fr

TIMBERSTONE

Spécificités techniques

	Procédé de production :	coulé
	Matières premières :	béton pigmenté
	Densité :	2300 kg/m ³
	Tolérance dimensions techniques :	± 10 mm (longueur) ± 5 mm (largeur et épaisseur)
	Résistance à l'usure :	≤ 23 mm
	Résistance à la compression :	≥ 30 N/mm ² (cube de 100 x 100 x 100 mm)
	Résistance au gel :	résistant
	Résistance au glissement et au dérapage :	> 45
	Absorption d'eau :	≤ 6 % (moyenne)
	Remarque :	toutes les valeurs mentionnées ci-dessus se basent sur un durcissement de 28 jours
	Norme européenne :	EN 1339:2003

Amélioration des produits

Nous renouvelons et améliorons sans cesse nos produits et nous nous réservons dès lors le droit de modifier leurs spécifications et conception sans notification préalable.

La dernière mise à jour se trouve toujours sur notre site Internet www.marshalls.be ou www.marshalls.fr.